


# Genius püstoli kasutamine


Pinna seisukord: puhas, rasva-ja tolmuvaba. Pinna ettevalmistamine: Pinna eelnev niisutamine parandab naket , tõstab kuivamiskiirust ning aitab kaasa tihedama vahustruktuuri moodustamisele



Raputa ballooni vähemalt 30 sekundit. Ava käepideme kaas – vabastad päästiku ja vabasta kõrs, tee see sirgeks



Niisuta pinda, täide avad alt üles, vajutades päästikule. Täida ava umbes 40%, kuna vaht paisub. Suuremate avade korral lasse vahekiht kõveneda



Peale tööd võta kaane küljes olev sulgur, sulge sellega toru ja päästiku fikseerimiseks sulge kaas. Ballooni saab reaktiveerida 6 nädala jooksul korduvalt alates esmakasutusest.



Eemalda sulgur . Sule kõrs sulguriga ja sule kaas. Enne taaskasutamist raputa jällegi min 30 sek, ava kaas, eemalda torust sulgur ja jätka tööd

Puhastamine - enne kõvenemist Soudali Vahu-ja püstolipuhastajaga või atsetooniga. Alati niisuta pinda, et parandada vahu struktuuri ja tõsta kõvenemiskiirust. Suuremate avade korral kasuta toodet kihtidena, lastes igal kihil kõveneda ja niisutades pinda iga kihi vahel. Kõvenenud vahtu tuleb kaitsta UV kiirguse eest kas värvimisega või kasutades hermeetikut (silikoon, MS polümeer, akrüül või PU hermeetik)